


## Marmo Resina Rosso Asiago

### Colore:

Rosso

### Finiture disponibili:

SABBIATO  
SPAZZOLATO  
LEVIGATO  
LUCIDO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	NORMA	UNITÀ DI MISURA	RANGE VALORI	
DENSITÀ	EN 14617-1:2005	Kg/dm <sup>3</sup>	2,40 – 2,60	
ASSORBIMENTO ACQUA	EN 14617-1:2005	% (Volume)	< 0,2	
RESISTENZA A FLESSIONE	EN 14617-2:2008	MPa	11,5 – 24,6	
RESISTENZA A COMPRESSIONE	EN 14671-15	MPa	90 – 120	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE	EN 14617-4:2012	mm	34,5 - 36	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE	EN 14617-11:2005	m/m°C	14 – 24 x 10 <sup>-6</sup>	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 14321:2004	SRV asciutto	Lucido	41 – 49
		SRV bagnato		4 – 8
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	-	A2 fl S1	
RESISTENZA ALL'URTO	EN 14617-9:2005	W (J)	1 – 2	
RESISTENZA CHIMICA	EN 14617-10:2012	Classe	C1	
STABILITÀ DIMENSIONALE	EN 14617-12:2012	Classe	A	

## ARTICOLI STANDARD

DIMENSIONI BLOCCHI	305 × 124 × 80 cm	
DIMENSIONI LASTRE	305 × 124 cm	Spessori 2-3-4, 3+3 cm
DIMENSIONI PAVIMENTI	60 × 30 cm	Spessori 1,2 cm
	30 × 30 cm	
	40 × 40 cm	
	60 × 60 cm	
DIMENSIONI LAVORATI	2-3, 3+3 cm	
DIMENSIONI ZOCCOLINO	7 × 1 cm	
ALTRI FORMATI E SPESSORI A RICHIESTA		

## PESI

Peso sp. 1,2 cm	31 kg/m <sup>2</sup>
Peso sp. 2 cm	50 kg/m <sup>2</sup>
Peso sp. 3 cm	75 kg/m <sup>2</sup>
Peso sp. 4 cm	100 kg/m <sup>2</sup>
Peso sp. 2+2 cm	100 kg/m <sup>2</sup>
Peso sp. 3+3 cm	150 kg/m <sup>2</sup>
Peso zoccolino	1,8 kg/m <sup>2</sup>

### EUSTONE S.r.l.

Sede legale: Via Roma, 96 - 37023 Grezzana (VR)  
Laboratorio: Via Domenico da Lugo, 42 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)  
Tel. +39 045 8802175 - Fax +39 045 8819442



EN 15285:2008